

Technisches Datenblatt

metaimid moly



Kurzzeichen PI (Polyimid), enthält 15 Gew.% MoS₂

Mechanische Eigenschaften	Dichte	DIN EN ISO 1183	g/cm	1,6
	Streckspannung	DIN EN ISO 527	N/mm	59
	Reißdehnung	DIN EN ISO 527	%	4
	Elastizitätsmodul aus Biegeversuch	DIN EN ISO 178	MPa	3280
	Elastizitätsmodul aus Zugversuch	DIN EN ISO 527	MPa	
	Biegefestigkeit	DIN EN ISO 178	MPa	
	Schlagzähigkeit 1)(Charpy)	DIN EN ISO 179	KJ/m	
	Kerbschlagzähigkeit 1)(Charpy)	DIN EN ISO 179	KJ/m	
	Kugeldruckhärte 2)	DIN EN ISO 2039-1	MPa	
	Zeitdehnung bei 1% Dehnung 3)	DIN 53444	MPa	
	Gleitreibungszahl gegen Stahl bei Trockenlauf 4)		μ	
	Gleitverschleiß 4)		μm/Km	
Elektrische Eigenschaften	Dielektrizität	IEC 250		
	Diel. Verlustfaktor	IEC 250		
	Durchschlagfestigkeit	DIN IEC 60243-1	kV/mm	
	Spez. Durchgangswiderstand	ISO IEC 93	Ω cm	
	spez. Oberflächenwiderstand	ISO IEC 93	Ω	
	Kriechstromfestigkeit	(DIN 53480)	W	
Thermische Eigenschaften	Schmelztemperatur	DIN EN ISO 3146	°C	
	Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612	W / (k x m)	0,47
	Spez. Wärmeleitfähigkeit		J / (k x m)	
	Längenausdehnungskoeffizient 5)	DIN 53752	K ⁻¹	ca. 4,5 x 10 ⁻⁵
	Anwendungstemperatur kurzzeitig 6)		°C	460
	Anwendungstemperatur dauernd 6)		°C	250
	Feuchtigkeitsaufnahme bei Normklima 23 / 50	ISO 62	%	
	Feuchtigkeitsaufnahme bei Wasserlagerung 20°C		%	
	Brandverhalten nach UL 94		V0	
	Tiefziehfähigkeit		nein	
Chemische Eigenschaften	Benzin 100%		bei 20 °C	
	Trichlorethylen 100%		bei 20 °C	
	Tetrachlorkohlenstoff 100%		bei 20 °C	
	Säuren		bei 20 °C	
	Laugen		bei 20 °C	
	Mineralische Schmieröle und Fette		bei 20 °C	
	Lebensmittelrechtliche Zulassung			

1) gemessen mit Pendelschlagwerk 0,1 DIN 51222

2) nach 7 sec bei 250 N Belastung

3) Spannung, die nach 1000 h zu 1% Gesamtdehnung führt

4) gegen Stahl gehärtet und geschliffen P=0,05 N/mm₂, V=0,6m/sec, t=40°C in Laufflächennähe

5) Gültigkeitsbereich ca. 20°C bis 100°C

6) Erfahrungswerte an Fertigteilen bei geringer Belastung, abhängig von Art und Form der Wärmeeinwirkung, kurzzeitig (bis 1 Std.), dauernd (Monate)

Wärmeeinwirkung, kurzzeitig (bis 1 Std.), dauernd (Monate)

Zeichenerklärung

x: bestätigt

/: bedingt bestätigt

0: unbestätigt

eg: eingeschränkt

F: FDA

B: BGA

F/B: beides

IP: In Prüfung

K: keine Zulassung

7) Diffusion beachten

Spezielle Eigenschaften

sehr gute Verschleißfestigkeit, elektrisch isolierend, extreme Wärmebeständigkeit, gute Beständigkeit gegen Säuren, hohe Dauerfestigkeit sowie exzellente Schlagfestigkeit, geringe Ausgasung, hervorragende Strahlungsbeständigkeit, gute Dichtungsanpassung jedoch beständig gegen Verformung

Anwendung

Hochtemperatur belastete Bauteile mit hoher Dimensionsstabilität, chemisch belastete Dichtungen, hochverschleißfeste Lagerbuchsen.

enthält 15 Gew. % MoS₂.

Für Reibanwendungen im Vakuum oder inerten Gasen.

Hinweise für die Anwender:

Die in den Datenblättern genannten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnis. Durch die in den Datenblättern enthaltenen Informationen werden bestimmte Eigenschaften weder vereinbart noch zugesichert. Die Entscheidung über die Eignung eines Werkstoffes für einen konkreten Einsatzzweck obliegt dem jeweiligen Anwender. Änderungen der angegebenen Daten sind vorbehalten. Die Angaben lassen sich nicht ohne weiteres auf Fertigteile übertragen.